

## SOLHYDFLOW SUPREME PLUS

Autonivelant haut de gamme fluide, lisse et durable

**SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** est un produit de sous-finition autonivelant fluide qui permet d'obtenir une surface plane, lisse et durable avec un minimum d'effort, de manipulation et de coûts d'installation. C'est un produit mono-composant à haute résistance, sans retrait et à prise rapide utilisant un liant cimentaire modifié au polymère pour le nivellement et le ragréage de planchers.

**SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** peut être coulé ou pompé à des épaisseurs allant de 3 mm (1/8 po) jusqu'à 37 mm (1-1/2 po) en une seule étape. On peut marcher sur la surface après 3 heures et celle-ci peut recevoir un revêtement 12 heures après l'application.

### UTILISATION

Spécialement conçu pour le nivellement de surfaces de plancher de béton intérieur inégal, endommagé, dont la finition a été bâclée ou soumise au gel pendant le mûrissement. Nivellement de planchers existants de contreplaqué, de tuiles de vinyle, de céramique ou de terrazzo.

#### UTILISATIONS TYPIQUES :

- Sols couverts par des tapis, du bois franc, de carreaux, revêtements de vinyle (VFT) ou de polymères
- Planchers de salles de montre
- Planchers d'immeubles à bureaux et condos
- Planchers de centres commerciaux
- Planchers d'écoles et gymnases
- Hôpitaux et établissements correctionnels
- Planchers chauffants

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Économique et facile d'emploi
- Adhérence supérieure
- Autonivelant, fluide, aucune finition à la truelle ou ragréage
- S'applique très mince (à bord perdu) jusqu'à une épaisseur de 37 mm
- Sans retrait, sans poussière
- Très fluide, idéal pour le pompage et mise en place facile
- Maintien son ouvrabilité pendant 35 minutes @ 21°C (70°F)
- Ne requiert aucun meulage ou sablage

- Compatible avec la plupart des adhésifs
- N'est pas un produit à base de gypse
- Résistance initiale élevée

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

#### PLANCHERS DE BÉTON

La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté et/ou contamination qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit être préparée mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un béton sain, soit au Blastrac® ou légèrement meulée. Les préparations à l'acide ou les nettoyages chimiques ne sont pas acceptables. Les joints dans les substrats doivent être respectés à travers la couche de sous-finition appliquée.

#### SURFACES DE CONTREPLAQUÉ

Les surfaces de contreplaqué doivent être propres, libres de vernis, shellac ou autre contaminant qui affectent l'adhésion. Si nécessaire, sabler jusqu'à l'obtention d'une surface de bois saine et propre. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques. Le substrat doit être solide et sécuritaire pour fournir une base rigide. Toutes les planches qui ne sont pas ancrées doivent être reclusées et les joints doivent être remplis avec le mortier **SOLHYDPATCH**.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)

#### RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 CUBES DE 50MM (2")

5 heures	10,3 MPa	(1500 psi)
16 heures	17,2 MPa	(2500 psi)
1 jour	20,7 MPa	(3000 psi)
7 jours	31,0 MPa	(4500 psi)
28 jours	34,5 MPa	(5000 psi)

#### RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C348

7 jours	5,1 MPa	(740 psi)
28 jours	7,6 MPa	(1100 psi)

#### RÉSISTANCE À LA TRACTION ACNOR A23.2-6B

1 jour	2,4 MPa	(350 psi)
7 jours	2,8 MPa	(400 psi)
28 jours	3,1 MPa	(450 psi)

#### DURCISSEMENT

Temps ouvrable	de 35 à 40 minutes
Prise initiale ASTM C191	60 à 75 minutes
Prise finale ASTM C191	90 à 110 minutes
Mûrissement	auto-mûrissant
Trafic piétonnier	3 heures
Revêtement de sol	12 heures

## SOLHYDFLOW SUPREME PLUS

Autonivelant haut de gamme fluide, lisse et durable

### ■ PRÉPARATION DE LA SURFACE (SUITE)

Le substrat de contreplaqué doit être d'une épaisseur de 20 mm (3/4po), solide, embouffeté, de type 1 COFI, pour exposition extérieure. Appliquer la couche d'apprêt tel que décrit dans la section « Couche d'apprêt ». Sur le contreplaqué, les résidus d'adhésifs ou les surfaces non-poreuses, il est recommandé d'ajouter **SOLHYDFLOW EMULSION** pour augmenter la performance du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** (voir section « Mélange du produit »).

### ■ GOUDRON ET RÉSIDUS D'ADHÉSIFS

Ne pas utiliser **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** sur du goudron de houille et les membranes imperméabilisantes à base d'asphalte. Les goudrons et les adhésifs peuvent contenir de la fibre d'amiante. La poussière qui résulte du sablage et du meulage des résidus d'adhésifs peut être nocive si elle est inhalée. Les accumulations épaisses, friables et poussiéreuses de résidus doivent être enlevées par un grattage ou un balayage humide. De ce nettoyage doit résulter un film translucide bien adhérent et convenable pour l'application de la couche d'apprêt. Les applications de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** sur les adhésifs qui ne contiennent pas d'amiante sont possibles si les résidus de colle sont solides, bien adhérents au substrat et ne sont pas affectés par l'eau. Éviter les applications où la chaleur peut ramollir l'adhésif et causer un délaminage.

### ■ SUBSTRATS NON-POREUX

Les tuiles, les céramiques, le terrazzo, l'ardoise et la pierre doivent être solides, bien adhérents, propres et libre de tout contaminant qui pourrait affecter l'adhésion tel que l'émail, la cire, l'huile, les scellants, etc... Les surfaces doivent être sablées mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un profil afin d'obtenir une adhésion maximale du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**. Enlever tout débris, poussière et contaminant avant la pose de la couche d'apprêt.

### ■ COUCHE D'APPRÊT

#### TOUTES SURFACES

Doivent être propres, sèches et apprêtées avant de procéder à l'application du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**. La température des surfaces doit être d'au moins 10°C. Mélanger 3,8 l de **SOLHYDFLOW PRIMER** avec 3,8 l d'eau potable afin de couvrir approximativement 35 m<sup>2</sup> à 40 m<sup>2</sup> (350 pi<sup>2</sup> à 400 pi<sup>2</sup>) de surface de plancher. La couche d'apprêt doit être appliquée de façon uniforme avec un balai industriel en nylon à bouts éclatés. Ne pas utiliser de rouleau, vadrouille ou tenter de gicler mécaniquement le matériel. Appliquer une couche mince d'apprêt en couvrant toute la surface en ne laissant aucun excédant d'apprêt. Laisser sécher jusqu'à l'obtention d'un film sec et clair (habituellement 2 heures). L'application de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** ne doit pas être effectuée plus de 24 heures suivant la pose de la couche d'apprêt.

#### BÉTONS TRÈS POREUX

Précautions : Pour éviter les bulles et les petits trous dans le **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**, le béton très poreux peut exiger deux applications de **SOLHYDFLOW PRIMER**. Appliquer la première couche de **SOLHYDFLOW PRIMER** (diluer 1 partie de **SOLHYDFLOW PRIMER** avec 3 parties d'eau propre). Laisser sécher complètement et appliquer une deuxième couche de **SOLHYDFLOW PRIMER** en mélangeant au ratio de 1 pour 1 avec de l'eau. Laisser sécher et procéder à la pose du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**.

### ■ SURFACES NON-POREUSES DE BOIS ET/OU PRÉSENCE DE RÉSIDUS D'ADHÉSIFS

Apprêter les surfaces ci-haut mentionnées avec le **SOLHYDFLOW PRIMER PLUS**. Appliquer une mince couche en couvrant toutes les surfaces en ne laissant aucun excédant d'apprêt. Laisser sécher complètement et appliquer le **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**.

Note : Les basses températures et l'humidité relative élevée ralentiront le séchage de l'apprêt. Ne jamais appliquer le **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** si la couche d'apprêt n'est pas complètement sèche.

### ■ MÉLANGE DU PRODUIT

Mélanger 2 sacs de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** à la fois. Pour chaque sac de 22,7 kg, ajouter 6,1 litres d'eau potable au baril de malaxage. Ensuite, ajouter les sacs de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** pendant que l'on procède au malaxage à pleine vitesse à l'aide d'une perceuse industrielle 1/2" (min 650 rpm) munie d'un malaxeur. **On doit toujours ajouter le produit à l'eau de malaxage**. Mélanger complètement pendant un minimum de 2 à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans granules. Ne plus rajouter d'eau lorsque le mélange homogène est obtenu. Sur le bois, les résidus d'adhésifs ou les surfaces non-poreuses on exige l'addition de **SOLHYDFLOW EMULSION** pour augmenter la résistance en flexion du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**. Ajouter 1,9 l de **SOLHYDFLOW EMULSION** à 4,2 litres d'eau pour chaque sac de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**. Verser ce mélange liquide dans le baril de malaxage, suivi de l'addition des sacs de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** et procéder au mélange tel que spécifié plus haut.

Il est également recommandé d'utiliser deux (2) barils de malaxage simultanément c'est à dire de mélanger dans le premier pendant que l'on verse l'autre. De cette façon, il n'y aura pas de ralentissement des coulées tout en respectant le temps de malaxage de 2 à 3 minutes. **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** peut aussi être pompé pour obtenir une plus grande productivité et une mise en place continue. Contactez votre représentant **SOLHYDROC** pour des recommandations plus spécifiques sur les équipements à utiliser.

### ■ APPLICATION DU PRODUIT

**SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** demeurera autonivelant pour 35 minutes à 21°C (70°F) sans l'utilisation de truelle. Verser le mélange **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** sur le plancher et étendre avec la règle de surfacage suivi d'un lissage avec l'applanissoire. Des souliers avec crampons métalliques sont recommandés pour éviter de laisser des empreintes.

**SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** peut être appliqué très mince (à bord perdu) jusqu'à une épaisseur de 37 mm (1-1/2po) en une seule opération. Peut être installé jusqu'à 5 po avec l'ajout de pierre 1/8-3/8 granitique. Veuillez contacter votre représentant Solhydtroc pour le dosage.

### ■ MÛRISSEMENT

**SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** est un produit *automûrissant*. L'application des membranes de mûrissement pour béton n'est donc pas requise. Tous les adhésifs à plancher qui sont compatibles avec le béton peuvent donc être utilisés sur **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**.

## SOLHYDFLOW SUPREME PLUS

Autonivelant haut de gamme fluide, lisse et durable

### ESTIMATION ET RENDEMENT

**SOLHYDFLOW SUPREME PLUS:** sacs de 22,7 kg (50 lbs) renforcés d'une pellicule de polyéthylène (protection contre l'humidité). Un sac de **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** mélangé avec 6,1 litres (22,875 gal. US) d'eau propre couvrira environ 4,64 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>) lorsque appliqué sur du béton à une épaisseur de 3 mm (1/8po).

#### Taux d'étalement par sac de 22,7 kg :

Épaisseur	Superficie approx.
3 mm (1/8po)	4,9 m <sup>2</sup> (53 pi <sup>2</sup> )
6 mm (1/4po)	2,45 m <sup>2</sup> (26,5 pi <sup>2</sup> )
12 mm (1/2po)	1,23 m <sup>2</sup> (13,25 pi <sup>2</sup> )

### PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS

- Pour utilisation à l'intérieur seulement **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS** n'est pas une surface de finition et doit être recouvert. Pour des applications exigeant un produit de finition, utiliser le produit **SOLHYDFLOW INDUSTRIAL<sup>MC</sup>** ou **SOLHYDFLOW DECO**
- NE PAS utiliser ce produit si le sac est endommagé
- NE PAS ajouter d'adjuvants (accélérateurs, etc...) ou d'antigels à ce produit
- NE PAS utiliser pour des réparations de plus de 37 mm (1-1/2po) d'épaisseur
- Ne doit pas être placé sur des surfaces dont la température est au-dessus de 32°C (90°F) ou en dessous de 7°C (44°F)
- Protéger du vent et des rayons solaires durant la pose
- Les températures élevées réduisent le temps d'ouvrabilité. L'utilisation d'eau froide est recommandée
- Ne pas appliquer sur du béton à base de gypse
- Ne pas appliquer sur une surface de béton léger

### CONDITIONNEMENT

<b>SOLHYDFLOW SUPREME PLUS</b>	Sac de 22,7 kg Qté : 56 sacs par palette
<b>SOLHYDFLOW PRIMER PLUS</b>	Bouteilles de 1 litre, 6 unités par boîte Bidon de 3,8 litres, 4 unités par boîte Seau de 18,9 litres
<b>SOLHYDFLOW EMULSION</b>	Bidon de 3,8 litres, 4 unités par boîte Seau de 18,9 litres

### OUTILS RECOMMANDÉS

Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

- Baril de malaxage
- Perceuse 1/2po munie d'un malaxeur à palettes
- Règle de surfaçage
- Applanissoire à ciment

### NETTOYAGE

Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

### REMARQUE

Toutes les applications exigent l'utilisation du **SOLHYDFLOW PRIMER PLUS** avant de procéder à la mise en place du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**. La préparation de la surface est très importante pour obtenir une bonne installation du produit de sous-finition. L'entrepreneur est responsable de s'assurer que les surfaces sont bien préparées avant de procéder à l'application du **SOLHYDFLOW SUPREME PLUS**.

#### CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3

Matériaux régionaux (MR 5.1 & 5.2)  
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4.1)  
1 Point

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes et sont appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n'exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d'utilisation et les conditions d'emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

*Produit pour usage professionnel*

[www.solhydroc.com](http://www.solhydroc.com)